

INFO

febi

39070 (1l)
39071 (5l)
194480 (20l)
109672 (60l)

SWAG

30 93 9070 (1l)
30 93 9071 (5l)
33 11 1644 (20l)
30 10 9672 (60l)

Типові показники

Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
В'язкість при 15°C	DIN 51757	г/мл	0.849
Кінематична в'язкість при 40°C	DIN 51562-1	мм²/с	33.2
Кінематична в'язкість при 100°C	DIN 51562-1	мм²/с	7.1
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	-	185
Точка застигання	DIN ISO 3016	°C	-45
Колір	DIN 10964	-	None

Рекомендації щодо застосування:

- FORD WSS-M2C936-A
- MITSUBISHI DIA QUEEN SSTF-1
- PSA 9734 S2
- VOLVO 1161838

UA

Рідина DCTF

Ця преміальна рідина для трансмісій з подвійним зчепленням (DCTF) була розроблена спеціально для використання в сучасних трансмісіях з подвійним зчепленням та з «мокрим» зчепленням. Вона забезпечує відмінну роботу зчеплення та гарантує високоефективний захист від зношування.

Опис

Рідина febi DCTF створена на основі сучасних технологій та була розроблена спеціально для використання в сучасних трансмісіях з подвійним зчепленням. Ця рідина поєднує в собі низку ідеальних властивостей завдяки використанню високоякісної технології присадок. В результаті досягається відмінний показник коефіцієнта тертя, що забезпечує надзвичайний захист від зношування та оптимальне перемикання передач.

Застосування

Ця рідина була розроблена спеціально для використання в сучасних трансмісіях з подвійним зчепленням та з «мокрим» зчепленням. Рідина пройшла ретельні випробування та пропонує дуже широкий діапазон застосувань в багатьох різних трансмісіях з подвійним зчепленням від різних автовиробників. Завдяки збалансованій технології присадок, рідина забезпечує ідеальний захист від зношування, а також оптимізує властивості зчеплення. Рідина febi DCTF також забезпечує відмінне перемикання завдяки стабільним характеристикам показників тертя.

Переваги

- Відмінне перемикання передач.
- Стабільні показники тертя протягом усього терміну експлуатації.
- Оптимальний захист від зношування та корозії.
- Висока стійкість до окислення.
- Ідеальні властивості при низьких температурах.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com